

Plissé

Fiche technique


Rev. 30.01.2024

Producteur : Vitrealpecchi spa

Verre de base : verre imprimé.

Description et performances : verre matifié chimiquement et de manière permanente sur face imprimée, opalescent et très lisse au toucher.

Masquage très efficace des images, diffusion optimale de la lumière, résistance aux empreintes.

Direction lignes	Largeur lignes	Profil lignes
Parallèle au côté 3210 mm	5 ± 0,15 mm	
Tolérance déviation longitudinal de la texture: 3mm/1m.		

Ce verre peut également être fourni pas satiné (Plissé-T)

Applications intérieurs/extérieurs : portes, cloisons de séparation, écrans douche, finitions des meubles, façades, balcons, etc.

Dimensions des plateaux : 2000x 3210 mm
(utile: 1960 x 3170 mm)
Épaisseur: 6 mm; 8 mm (satinage -M)
Couleur: clair

Transformations compatibles : découpage, façonnage, peinture, etc.


Trempe: plus d'informations page 2.

Feuilletage: avec EVA et PVB en utilisant des mesures adaptées: consulter le producteur pour de renseignements.

Nettoyage : lors de la mise en œuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour verre facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, toujours avec un chiffon en microfibre propre.

Stockage :

- retirer l'emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques de température pour éviter les phénomènes de



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

Plissé

condensation

- jamais à l'extérieur
- en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire
- en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), séparer les plaques l'une de l'autre légèrement par des éléments entretoises;
- il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage;
- pour éviter d'érafler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer les plaques l'une de l'autre par des éléments entretoises.

Limites d'acceptation des défauts: pour les défauts de fabrication du verre de base : voir la norme UNI EN 572-5 (verre imprimé).

Pour les défauts provenant du traitement chimique du verre, les niveaux d'acceptabilité maximums sont:

TAILLE DÉFAUT mm	NOMBRE MAX PAR PLAQUE	MOYENNE POUR 20 M ²
> 0,6 et < 1,5	3	5
> 1,5 et < 3,0	1	2
> 3,0 et < 9,0	uniquement avec l'acceptation du client	uniquement avec l'acceptation du client

Conseils de transformation (suite de la page 1)

Découpage:

- découper sur le côté plat
- Assurez-vous que la coupe n'a pas de lacunes, si nécessaire réduisez la vitesse de coupe.
- En cas de problème de coupe automatique, il est recommandé de positionner la barre d'ouverture à 2 cm de l'incision.

Trempe:

- Positionnez le verre avec le côté plat en contact avec les rouleaux et avec les lignes de dessin perpendiculaires aux rouleaux.
- **Effectuer les tests préliminaires nécessaires pour identifier le cycle et les méthodes de traitement les plus appropriés pour ce type de verre.**

Ce qui précède sont quelques conseils, pour lesquels VitrealSpecchi ne peut assumer aucune responsabilité quant au succès.

vitrealSpecchi 1939



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

VitrealSpecchi spa
via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealSpecchi.it
www.vitrealSpecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157